

**Наливной пол для первоначального выравнивания
ТУ 5745-005-21151476-2008**

Технические характеристики

Основа	Гипсовое вяжущее
Цвет	Светло-серый
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,16 - 0,2 л/кг
Жизнеспособность не менее	30 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 20 мм до 100 мм
Максимальная толщина слоя	100 мм
Расход материала при слое 20 мм	32-36 кг/м ²
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	7,0 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	25,0 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 150
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг