

Штукатурка гипсовая машинного нанесения
ТУ 5745-002-21151476-2008

Технические характеристики

Основа	Гипсовые вяжущие
Цвет	Белый (светло-серый)
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Плотность сухой смеси	700 -750 кг/м ³
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,48 - 0,55 л/кг
Время нанесения, не менее	120 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 5 мм до 30 мм
Максимальная толщина слоя	50 мм
Расход материала при слое 10 мм	8 - 9 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности при толщине слоя 10 мм: мешок 30 кг	3,5 м ²
Водоудерживающая способность, не менее	99 %
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,4 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	4,5 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 25
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	30 кг