15 ЛЕТ

FORMAN®

Сухие строительные смеси

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ШТУКАТУРКА

FORMAN 10

гипсовая

Фасовка в мешки 5 кг, 30 кг

Способ нанесения:
ручной

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие. Толстослойное выравнивание.

Преимущества:
- Не требует шпатлевания (легко глянцуется)
- Улучшенная
- Локальное выравнивание до 100 мм
- Легкая
- Пластичная, легко наносится
- Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность

FORMAN 10 Prof

гипсовая

Фасовка в мешки 30 кг

Способ нанесения:
ручной

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие. Толстослойное выравнивание.

Преимущества:
- Большая толщина нанесения
- Пластичная, легко наносится
- Не требует шпатлевания (легко глянцуется)
- Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность

FORMAN 11

гипсовая

Фасовка в мешки 28 кг

Способ нанесения:
ручной

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие

Преимущества:
- Базовое выравнивание
- Прекрасно разравнивается и обрабатывается
- Не прилипает к инструменту
- Современная альтернатива цементным штукатуркам
- Прочное основание под последующую финишную отделку
- Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность

FORMAN 12

гипсовая

Фасовка в мешки 30 кг

Способ нанесения:
машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие

Преимущества:
- Создана специально для отделки поверхностей без шпатлевания
- Локальное выравнивание до 50 мм
- Универсальная
- Улучшенная
- Имеет высокую пластичность
- Легкое разравнивание и обработка

FORMAN 14

гипсовая

Фасовка в мешки 35 кг

Способ нанесения:
машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие

Преимущества:
- Универсальная
- Имеет высокую пластичность
- Легкое разравнивание и обработка
- Создана специально для отделки поверхностей без шпатлевания

FORMAN 16

гипсовая легкая

Фасовка в мешки 30 кг

Способ нанесения:
машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие.

Преимущества:
- Универсальная
- Создана специально для отделки поверхностей без шпатлевания
- Имеет высокую пластичность

Продукция ТМ FORMAN экологически безопасна. Не продуцирует вредных для здоровья человека веществ.

ШПАТЛЕВКА

FORMAN 17

гипсовая влагостойкая

Фасовка в мешки 30 кг

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной и повышенной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью под последующую отделку в МОПах, холлах, паркингах

Преимущества:
- Для помещений с повышенной влажностью
- Низкий расход
- Легко наносится и разравнивается
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Эластичная
- Повышенная стойкость к образованию трещин

FORMAN 22

гипсовая базовая

Фасовка в мешки 25 кг

Способ нанесения:
ручной

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Выравнивание отштукатуренных стен и потолков с неровностями до 5 мм внутри помещений; заделка стыков ГКЛ и ГВЛ с использованием армирующей ленты; ремонт неглубоких сколов, выбоин, трещин, царапин; создание декоративных фактурных поверхностей

Преимущества:
- Возможность выравнивания неровностей до 15 мм (при нанесении в несколько слоев)
- Уникально низкий расход материала до 2 кг/м2
- Безусадочность
- Стойкость к трещинообразованию
- Универсальность

FORMAN 61

цементная

Фасовка в мешки 25 кг

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
Внутри и снаружи зданий. Помещения с нормальной и повышенной влажностью

Назначение:
Оштукатуривание различных поверхностей под последующее покрытие в сухих и влажных помещениях и фасадов домов

Преимущества:
- Легкая, перлитовая
- Армирована волокнами
- Высокая пластичность
- Влагостойкая, морозостойкая
- Высокая скорость работ

FORMAN 23

гипсовая высокопрочная

Фасовка в мешки 5 кг

Способ нанесения:
ручной

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Заделка стыков ГКЛ/ГВЛ/СМЛ без использования армирующей ленты, заделывание трещин и деформаций

Преимущества:
- Создает прочный монолитный шов без армирующей ленты
- Высокий уровень прочности покрытия
- Реставрация гипсокартонных плит или монтаж защитных уголков
- Быстро твердеет и набирает прочность
- Создана для работы с ГКЛ и СМЛ с любой кромкой

FORMAN 21

гипсовая белая

Фасовка в мешки 5 кг, 20 кг, 25 кг

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Создание тонкого чистового слоя на ровных плоских или предварительно оштукатуренных поверхностях

Преимущества:
- Высокая пластичность
- Высокая паропроницаемость
- Легкость нанесения и шлифовки
- Создает прочную гладкую поверхность
- Не требует шпатлевания при повторном ремонте

FORMAN 25

гипсо–полимерная белая

Фасовка в мешки 20 кг

Способ нанесения:
ручной

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Создание тонкого чистового слоя на любых плоских или предварительно оштукатуренных поверхностях

Преимущества:
- Создает прочную гладкую поверхность под покраску и оклейку обоями
- Легкость нанесения и шлифовки
- Создана для тех, кто делает ремонт своими руками

НАЛИВНОЙ ПОЛ

FORMAN 31

самовыравнивающийся, быстротвердеющий для толстослойного выравнивания, марка по подвижности Рк5

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью внутри зданий

Назначение:
Базовое выравнивание пола слоем 20-100 мм

Преимущества:
- Пешее хождение через 3 часа
- Более короткий срок работ в сравнении с цементными составами
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Устройство пола на разделительном слое, в т.ч. «плавающий пол»
- Следующий этап работ 3-4 сутки (укладка финишного покрытия)
- Использование в системе «теплый пол»

Фасовка в мешки 20 кг

FORMAN 32

тонкослойный, быстротвердеющий самонивелир, марка по подвижности Рк5

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью внутри зданий

Назначение:
Высококачественное выравнивание под укладку финишного покрытия пола слоем 2-30 мм

Преимущества:
- Пешее хождение через 2,5 часа
- Более короткий срок работ в сравнении с цементными составами
- Следующий этап работ 3-4 сутки (укладка финишного покрытия)
- Использование в системе «теплый пол»

Фасовка в мешки 20 кг

FORMAN 33

влагостойкий, морозостойкий, быстротвердеющий, среднеслойный, самовыравнивающийся, марка по подвижности Рк5

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной и повышенной влажностью внутри и снаружи зданий (не эксплуатировать без финишного покрытия)

Назначение:
Высококачественное выравнивание под укладку финишного покрытия пола слоем 2-50 мм

Преимущества:
- Пешее хождение через 3 часа
- В сравнении с цементными составами, после высыхания, не производит вредной пыли
- Устройство пола на разделительном слое, в т.ч. «плавающий пол»
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Следующий этап работ 3-4 сутки (укладка финишного покрытия)
- Марка по морозостойкости F50

Фасовка в мешки 20 кг

FORMAN 121

полимерная

Фасовка в мешки 5 кг, 20 кг

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Создание супертонкого и суперчистового/гладкого покрытия на плоских или предварительно оштукатуренных поверхностях

Преимущества:
- Легкое сведение слоев (выводится в «0»)
- Обладает высокой укрывистостью
- Длительный срок сохранения жизнеспособности растворной смеси в закрытой таре

FORMAN 35

финишный самонивелирующийся особо быстротвердеющий, влагостойкий для тонкого высококачественного выравнивания

Фасовка в мешки 20 кг

Способ нанесения:
ручной и машинный

Условия эксплуатации:
для наружных и внутренних работ

Назначение:
Финишное выравнивание в сухих и влажных помещениях жилого и бытового назначения (гаражи, павильоны, магазины), в промерзающих (подвалы, террасы), отапливаемых помещениях (склады, паркинги) слоем 1-10 мм

Преимущества:
- Высококачественное тонкослойное финишное выравнивание
- Цвет белый
- Марка по морозостойкости F50
- Класс по истираемости А12
- Время технологического прохода через 1,5 часа
- Идеально гладкая поверхность
- Использование в системе «теплый пол»

КЛЕЙ

FORMAN 41

гипсовый высокопрочный

Фасовка в мешки 25 кг

Условия эксплуатации:
помещения с нормальной влажностью

Назначение:
Быстрый монтаж гипсовых перегородок, гипсокартонных листов, декоративного интерьерного камня, а также маскировка незначительных дефектов базовой поверхности

Преимущества:
- Тонкослойный
- Высокая прочность клеевого шва
- В зимний сезон выпускается в морозостойком варианте

FORMAN 51

цементный Класс С0Т

Фасовка в мешки 25 кг

Условия эксплуатации:
в сухих и влажных помещений внутри зданий

Назначение:
Для внутренних облицовочных работ (настенной и напольной облицовки) керамическими плитками (размерами не более 300x300мм) поверхностей из бетона, кирпича, цементных штукатурок

Преимущества:
- Водостойкий
- Отсутствие сползания плитки
- Надежная фиксация

FORMAN 52

цементный Класс С1Т

Фасовка в мешки 25 кг

Условия эксплуатации:
Внутри и снаружи зданий. Помещения с нормальной и повышенной влажностью

Назначение:
Для настенной и напольной облицовки керамическими плитками любых размеров и керамогранитом (размерами не более 600x600мм) поверхностей из бетона, кирпича, цементных штукатурок и гипсокартона

Преимущества:
- Водостойкий
- Атмосферостойкий
- Высокая адгезия и эластичность
- Высокая фиксирующая способность
- Исключает сползание с вертикальной поверхности
- Применяется в системе «теплый пол»

FORMAN 53

цементный Класс С2Т

Фасовка в мешки 25 кг

Условия эксплуатации:
Внутри и снаружи зданий. Помещения с нормальной и повышенной влажностью

Назначение:
для настенной и напольной облицовки керамическими плитками любых размеров, крупноформатным керамогранитом (размером не более 600x1200 мм), природным камнем (размером не более 300x300мм) поверхностей из бетона, кирпича, цементных штукатурок, гипсокартона, для облицовки бассейнов и фонтанов.

Преимущества:
- Обеспечивает высокую прочность сцепления плитки с основанием
- Влаго и водостойкий
- Атмосферостойкий
- Устойчив к нагрузкам, деформациям, климатическим перепадам при эксплуатации.
- Высокая фиксирующая способность
- Исключает сползание с вертикальной поверхности
- Применяется в системе «теплый пол»

FORMAN 55

цементный

Фасовка в мешки 25 кг

Условия эксплуатации:
Внутри и снаружи зданий. Помещения с нормальной и повышенной влажностью

Назначение:
Укладка стен и перегородок из блоков газобетона и пенобетона, силикатного пенобетона и плит из ячеистого бетона, газосиликата.

Преимущества:
- Высокая водоудерживающая способность и высокая прочность сцепления обеспечивает прочную долговечную кладку
- Отсутствие «мостиков холода» при кладке блоков
- Тонкий кладочный шов
- Атмосферостойкий
- Зимняя версия материала с температурой применения до -10°С

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ

Прямоугольные плиты (пустотелые) с боковым пазом (пазогребневым стыком) 667x500x80мм



Условия эксплуатации:
помещения с нормальной и повышенной влажностью

Назначение:
Сборка межкомнатных и межквартирных ненесущих перегородок и стен в жилых и нежилых зданиях

Преимущества:
- Качественная ровная поверхность для последующего шпатлевания и финишной отделки
- Высокая скорость работ
- Легкий монтаж и демонтаж с применением гипсового клея
- Высокая ударопрочность
- Возможность возведения перегородок в помещении с высотой потолков до 4,3м.

Продукция ТМ FORMAN экологически безопасна. Не продуцирует вредных для здоровья человека веществ.

Наименование продукции		Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг	Период времени работы, минут не менее		Рекомендованная толщина слоя, мм	Расход материала, кг/м^2	Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, м^2	Время полного высыхания	Упаковка мешков, кг
ШТУКАТУРКИ	10	0,5-0,6	Начало схватывания с момента затворения водой	45	5-50	~8-9 при слое 10 мм	~3,3 при слое 10 мм	до 7 суток	5, 30
	10 Prof	0,52-0,62		45	5-50	~9,7 при слое 10 мм	~3 при слое 10 мм	до 7 суток	30
	11	0,34-0,44		45	10-50	~11,5 при слое 10 мм	~2,4 при слое 10 мм	до 7 суток	28
	12	0,46-0,56		90	5-30	~9,5 при слое 10 мм	~3,2 при слое 10 мм	до 7 суток	30
	14	0,43-0,53		90	5-30	~10,5 при слое 10 мм	~3,3 при слое 10 мм	до 7 суток	35
	16	0,48-0,58		110	5-30	~8-9 при слое 10 мм	~3,3 при слое 10 мм	до 7 суток	30
	17	0,3-0,4		90	5-50	~10 при слое 10 мм	~3,0 при слое 10 мм	до 7 суток	30
	61	0,2-0,26		120	5-30	~13-14 при слое 10 мм	~1,8 при слое 10 мм	через 28 суток	25
ШПАТЛЕВКИ	21	0,4-0,5	Начало схватывания растворной смеси	90	0,1-5	~0,625 при слое 0,5 мм	~40 при слое 0,5 мм (25 кг)	через 24 часа	5, 20, 25
	22	0,47-0,52		90	2-5	~2 при слое 2 мм	~12,5 при слое 2 мм	через 24 часа	25
	23	0,36-0,46		45	на шве до 10 мм	~0,16 на 1 п.м.	~31 п.м.	через 24 часа	5
	25	0,4 - 0,5		90	0-2	~0,55 при слое 0,5 мм	~36 при слое 0,5 мм	через 24 часа	20
	121	0,35-0,45		24 часа	0,1-3	~1-2 при слое 1 мм	~16 при слое 1 мм	через 24 часа	5, 20
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	31	0,20-0,26	Жизнеспособность растворной смеси	30	20-100	~35 при слое 20 мм	~0,57 при слое 20 мм	время пешеходного движения через 3 часа	20
	32	0,21-0,26		30	2-30	~16 при слое 10 мм	~1,25 при слое 10 мм	время пешеходного движения через 2,5 часа	20
	33	0,24-0,3		30	2-50	~16 при слое 10 мм	~1,25 при слое 10 мм	время пешеходного движения через 3 часа	20
	35	0,24-0,29		20	1-10	~1,4-1,5 при слое 1 мм	~13 при слое 1 мм	время пешеходного движения через 1,5 часа	20
КЛЕИ	41	0,35-0,45		60	2-20	~1-2 при слое 2-3 мм	~12,5 (при монтаже ПГП)	через 24 часа	25
	51	0,17-0,22	Время корректировки	10	4-8	~3 (при монтаже плитки)	~8 (при монтаже плитки)	через 24 часа	25
	52	0,16-0,23		10	2-8	~2,6 (при монтаже плитки)	~9,5 (при монтаже плитки)	через 24 часа	25
	53	0,18-0,23		20	2-15	~2,4 (при монтаже плитки)	~10,5 (при монтаже плитки)	через 24 часа	25
	55	0,19-0,21		10	2-5	~25 при слое 2 мм	~1 м^3 стенного материала при слое 2 мм	через 24 часа	25

FORMAN®
Сухие строительные смеси

Телефон для бесплатных звонков по России
8 800 500 70 63
forman-sgk.ru

Дата тиража: май 2023 г.