

**Штукатурка гипсовая ручного нанесения  
ТУ 5745-002-21151476-2008**

**Технические характеристики**

Основа	Гипсовые вяжущие
Цвет	Светло- серый
Температура основания	от +5 °С до +25 °С
Плотность сухой смеси	750 - 800 кг/м <sup>3</sup>
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,4 - 0,42 л/кг
Время работы, не менее	50 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 10 мм до 50 мм
Максимальная толщина слоя	60 мм
Расход материала при толщине слоя 10 мм	10 - 11 кг/м <sup>2</sup>
Площадь обрабатываемой поверхности при толщине слоя 10 мм: мешок 30 кг	2,9 м <sup>2</sup>
Водоудерживающая способность, не менее	98 %
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,3 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	1,5 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	3,0 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 25
Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	30 кг