

**Шпатлёвка гипсовая финишная
ТУ 5745-003-21151476-2008**

Технические характеристики

Основа	Гипсовые вяжущие
Цвет	Белый
Температура основания	от +10 °С до +30 °С
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,36 л/кг
Жизнеспособность	100 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 0,1 мм до 5 мм
Максимальная толщина слоя	5 мм
Расход материала при слое 0,5 мм	0,45 - 0,5 кг/м ²
Водоудерживающая способность, не менее	99 %
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,4 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	3 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	6 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 45
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг