

**Наливной пол самонивелирующийся для финишного выравнивания  
ТУ 5745-005-21151476-2008**

**Технические характеристики**

Основа	Гипсовое вяжущее
Цвет	Светло-серый
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,24 - 0,28 л/кг
Жизнеспособность не менее	40 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 2 мм до 30 мм
Максимальная толщина слоя	30 мм
Расход материала при слое 10 мм	14 - 15 кг/м <sup>2</sup>
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	6,0 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	20,0 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 200
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг