

Клей для керамической плитки и керамогранита.

ТУ 5745-006-21151476-2008

Технические характеристики

Цвет	Серый
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Максимальная фракция заполнителя	0,315 мм
Пропорция замеса	0,16 – 0,2 л/кг (5,0 – 6 л на 25 кг)
Расход материала в зависимости от основы и размера плитки	2,5 -6 кг/м ²
Толщина слоя	2 - 8 мм
Жизнеспособность растворной смеси	5 часов
Открытое время работы, не менее	15 минут
Время корректировки плитки	10 минут
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее	0,7 МПа
Марка по прочности на сжатие, не менее	15 МПа
Время твердения	24 часа
Время достижения марочной прочности	28 суток
Морозостойкость, не менее	35 циклов
Срок хранения	6 месяцев