

**Клей гипсовый для монтажа ГКЛ и ГПП
ТУ 5745-004-21151476-2008**

Технические характеристики

Основа	Гипсовые вяжущие
Цвет	Белый (светло-серый)
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,35 - 0,45 л/кг
Жизнеспособность	60 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 2 мм до 20 мм
Максимальная толщина слоя	30 мм
Расход материала в зависимости от поверхности и вида работ	0,5 - 5 кг/м ²
Водоудерживающая способность, не менее	99%
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	5 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	12 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 60
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг