

Штукатурка гипсовая ручного нанесения
ТУ 5745-002-21151476-2008

Технические характеристики

Основа	Гипсовые вяжущие
Цвет	Белый (светло-серый)
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Плотность сухой смеси	750 - 800 кг/м ³
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,4 - 0,5 л/кг
Время работы, не менее	60 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 5 мм до 50 мм
Максимальная толщина слоя	60 мм
Расход материала при толщине слоя 10 мм	8 - 9 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности при толщине слоя 10 мм: мешок 30 кг	3,5 м ²
Водоудерживающая способность, не менее	99 %
Прочность сцепления при отрыве, не менее	0,4 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	4,5 МПа
Марка раствора по прочности, не менее	М 25
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	30 кг