

Технические характеристики	
Температура основания	от +5 до +30°C
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,59-0,62 л/кг
Время работы, не менее	90 минут
Рекомендованная толщина слоя	от 5 до 50 мм
Расход материала при слое 10 мм	6,5-7 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности 1 мешком (25кг) при толщине слоя 10 мм	3,7 м ² /25кг
Водоудерживающая способность, не менее	99%
Прочность сцепления при отрыве	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	4,5 МПа
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Вес мешка	25 кг