

## Клей для керамической плитки.

ТУ 5745-006-21151476-2008

### Технические характеристики:

Цвет	Серый
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Пропорция замеса	0,16–0,2 л/кг (5,25 – 6 л на 25 кг)
Расход материала в зависимости от основы и размера плитки	3,5 - 6 кг/м <sup>2</sup>
Толщина слоя	4-8 мм
Жизнеспособность растворной смеси	5 часов
Открытое время работы, не менее	10 минут
Время корректировки плитки	10 минут
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее	0,5 МПа
Марка по прочности на сжатие, не менее	10 МПа
Время твердения	24 часа
Время достижения марочной прочности	28 суток
Срок хранения	6 месяцев